

Cuprinol Dörr & Fönsterfärg V

Jan 2015



It's all wood needs



Produktbeskrivning

Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V är en vattenburen snabbtorkande halvblank färg för målning av dörrar, utemöbler samt fönster utvändigt, invändigt och mellan fönsterbågarna. Dörr- och fönsterfärgen är speciellt anpassad för att ge maximalt skydd på fönsterbågarnas plana ytor samt dess kanter och hörn.

Behandling

Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera hela fönsterbågen med Cuprinol Grundolja Träbas V.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med Casco Window Seal Fönsterfog, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljjes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Kitta med Casco Window Seal Fönsterfog vid behov, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
5. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V .

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: Halvblank

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: 6-8m2

Förpackning: 1 och 2,5 liter

Baser: BW, BM, BC

Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009