

Tanalith®E

tryckimpregnerat trä

BESKRIVNING

Tanalith®E är ett krom- och arsenikfritt vattenbaserat träskyddsmedel för tryckimpregnering baserat på koppar, bor, tebukonazol och propikonazol som verk-samma beståndsdelar samt antimögemedel (kathon). Tanalith®E tryckimpregnerat trä är effektivt skyddat mot röt-, svamp- och in-sektsangrepp. Träet behö-ver inget ytterligare skydd, men bör efter montering behandlas med träolja av god kvalitet för att undvika uttorkning samt blekning. Tanalith®E är godkänd av Nordiska Träskyddsrådet för impregnering av alla produkter i klass A och AB. Tanalith®E framställs i enlighet med krav från Europas hälso- och miljömyndigheter.

ANVÄNDNING

Användningsområde: VIRKE OVAN MARK.

Kan användas till trä som blir utsatt för påverkan av väder och vind eller kondens, men som inte har kon-takt med jord eller permanent kontakt med färskvatten. Kan också användas till trä där problemet med utbyte av skadade delar är litet eller risken för olyckor är begränsad. Se produktmärkning

- Får inte användas som bränsle i grillar eller kokspisar.
- Får inte användas som strö eller liggunderlag för djur.

Användningsområde: VIRKE I KONTAKT MED MARK ELLER VATTEN.

Kan också användas till trä som ska vara i permanent kontakt med jord eller färskvatten – eller i speciellt utsatt för väder och vind samt till trä i erfa-renhets-mässigt kritiska konstruktioner, som kan vara svåra att inspektera och svåra att skifta ut, eller där personsä-kerheten kräver att träet inte försämras. Se produkt-märkning.

Tanalith®E tryckimpregnerat trä kan, trots att det är färdigfixerat, ha en relativt hög luftfuktighet. Före användning bör träet torkas till den fuktighet som föreskrivs för det avsedda användningsområdet.

För att undvika korrosion bör de spik, skruvar eller be-slag som används vara av förzinkat stål eller motsva-rande material. Detta med tanke på den relativt höga fuktigheten i träet.

FÖRDELAR

- Effektivt skydd mot röt-, svamp- och insektsangrepp
- Olivgrön färg
- Option: brun färg
- Träet behöver inget ytterligare skydd, men bör efter mon-tering behandlas med träolja av god kvalitet för att undvika uttorkning och blekning.

FÄRG

Tanalith®E tryckimpregnerat trä har en mycket vacker färg, som efter impregnering kommer att ändra sig från olivgrön till en mera varm gyllenbrun färg.

FIXERING

Tanalith®E tryckimpregnerat trä skall vara färdigfixerat före utleverans från impregneringsverket. Fixeringen tar ca 1 dygn efter att impregneringen är slutförd.

SKYDDSÅTGÄRDER

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, be-hövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2). Vid eventuell bearbetning bör de bearbetade ytorna efterbehandlas med lämpligt medel, som skydd mot röta och svamp.

AVFALLSHANTERING

Mindre mängder behandlat virkesavfall och utranterat virke läggs tillsammans med grovavfall. Det får endast förbrännas i anläggningar med högeffektiv rökgasrening där säkert omhändertagande av askan kan ske, t. ex avfallsförbrännings- eller energianläggningar. Större vir-kesmängder levereras separat till godkänd behandling t.ex förbränning enligt ovan. För närmare information kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen. (Se vidare Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1990:10)

February 2005