

Fasadfärg Silikonharts

En unik självrengörande fasadfärg baserad på ny bindemedelsteknologi. Silikonharts i kombination med ny teknologi ger en vattenavvisande helmatt yta med mycket stor diffusionsöppenhet vilket ger torra fasader. För målning av Finjas fasadputssystem.

Arbetsanvisning

Före målning ska ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med Finja Djupgrund. Produkten kan spädas upp till 10 % med vatten vid mellan- och slutstrykning. Spädningsgrad bestäms efter provstrykning. Ska inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,021–0,026 inch

Spruttryck: 150–180 bar

Sprutvinkel: Valfri

Förtunning: Vatten

Teknisk data

Bindemedel	Silikonhartsemulsion
Densitet	1,50 kg/liter
Åtgång	Från 0,6 liter/m ² . Färgåtgången är beräknad för 2 strykningar på släta normalsugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applicerings temperatur	Mn. 5 °C på underlag, material och omgivande luft.
Glans	3, helmatt
Torktid vid 23 °C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten
Kulör	Vit och kulörer enligt separat färgkarta.
Övriga upplysningar	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Begränsad lagringstid, 1 år. Sd-värde < 0,05 m.

Förpackning

10 l

Lagring

Förvaras svalt men frostfritt.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F", "I", and "N" are connected, as are "J" and "A". The logo is underlined with two horizontal lines.