

Säckskurningsbruk

Säckskurningsbruk används för att färga och ge liv åt tegelfasader. Tegelstrukturen kommer synas tydligt och skapar en livfull fasad. Säckskurningsbruk blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för säckskurning.

Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 minuter i planblandare med ca 4–5 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger ca 16 liter färdigt bruk.

Användningsråd

Underlaget ska förvattnas. Säckskurningsbruket appliceras i tunna skikt. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för ökad hållfasthet. Vid för "tunna" putsskikt kan säckskurningsbruket torka ut för snabbt och få för dålig vidhäftning mot teglet. Samma vattenmängd och lika blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn respektive sol och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas d.v.s. värme, snöskydd m.m. Under den varma årstiden ska murverket skyddas mot direkt solstrålning.

Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–1mm
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Frostbeständighet	God
Kulör	Enligt Finjas kulörkarta
Åtgång	ca 4-7kg/m2

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säckar.

Lagring

Förvaras torrt. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA