



FIX UNIVERSAL FLEX

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-19

BESKRIVNING AV PRODUKT

FIX UNIVERSAL FLEX är en cementbaserad, flexibel fästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering av keramiska material på alla fasta underlag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kan användas tillsammans med Bostiks tätskiktsskonstruktioner samt med golvvärme.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Underlaget skall vara fritt från damm, smuts, limrester etc samt fast och hårt och hålla minst +10°C.

Blandning: Till 15 kg pulver tillsätts cirka 4,5 liter kallt vatten. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt stå i 2-3 minuter och blanda på nytt i ca 1 minut. Massans temperatur bör ligga mellan +10 - +20°C. Användningstid: cirka 3 timmar vid +20°C.

Applicering: Dra först ut fästmassan med spacklens släta sida för ca.10 minuters plattsättning fördela sedan med den tandade sidan. Pressa och vrid fast plattorna. Avlägsna fästmassa som trängt upp till mer än halva fogdjupet. Golv är fogbart efter cirka 24 timmar och vägg efter cirka 12 timmar.


Åtgång: Cirka 1,5-5 kg/m² beroende på underlag och den keramiska plattans format.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com




TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Skiktjocklek	6-15 mm
Användningstid	Ca. 20 minuter vid +18°C
Förbrukas inom	Ca. 3 timmar vid +18°C
Fogbar	Golv: ca 24 timmar. Vägg: ca 12 timmar
Gångbar	Ca. 24 timmar om temperaturen under torktiden är minst +18°C
Materialåtgång	Se separat tabell i monteringsanvisning
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +10 till +25°C
Rengöring	Omedelbart med vatten
Lagringstid	12 månadertorrt, svalt och i oöppnad förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.