

Säker vidhäftningsprimer

PCI Gisogrund[®] 303

för täta, icke sugande underlag



Användningsområde

- Inom- och utomhus. Utomhus skall primern täckas med något av tätskikten PCI Seccoral 2K eller PCI Pecilastic WS
- För väggar och golv.
- Primer för täta, icke sugande, befintliga beläggningar som keramiska plattor, även granitkeramik, terrazzo, glaserat tegel, natur- och konststensplattor, underlag med limrester, asfaltplattor eller PVC beläggningar som slipats och har god vidhäftning.
- För läggning av keramiska plattor används fästmassorna: PCI Nanolight, PCI Flexmörtel S1, PCI FT Extra, PCI Flexmörtel S1 Flott etc.
- Före applicering av betongspacklet, PCI Nanocrete FC och reparationsbruket PCI Pericret.



PCI Gisogrund 303 är den säkra primern för beläggningar på befintliga keramiska plattor.

Produktegenskaper

- **Snabbt arbetsförlopp**, klibbfri efter 30 - 45 minuter.
- **Klar att använda**, ingen blandning behövs.
För enkel applicering med gummiraka eller borste.
- **Hög vidhäftningsförmåga**, säker vidhäftning för efterföljande beläggningar.
- **Våtfast**, inomhus kan applicering ske på befintliga keramiska plattor utan skydd av tätskikt om konstruktionen inte kräver tätskikt av andra skäl.
- **Den ljusgula signalfärgen** gör det lättare att se vilka ytor som redan är behandlade.
- **Innehåller inte epoxiharts.**
- **Mycket låg emission**
GEV-EMICODE EC 1.
- EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 3 g/l.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Modifierad special dispersion
Komponenter	1 komponent
Densitet	ca. 1,37 g/cm ³
Konsistens	Flytande

Färg	Ljusgul
Märkning avseende	
– Förordning om farligt gods på vägar	Ofarligt
– Förordning om farliga ämnen	Ingen märkning nödvändig för produkten
För mer information se avsnittet "Säkerhetsinformation"	
Lagringstid	Minst 12 månader. Förvaras torrt och frostfritt. Förvaras inte varaktigt över + 30 °C.
Förpackning	5 lit burk Art.nr. / EAN-nr. 758714 / 4083200018484 1 lit flaska Art.nr. / EAN-nr. 758713 / 4083200017838

Användningstekniska data

Åtgång	Ca 90 - 130 ml/m ² . Åtgången påverkas av underlagets sugförmåga och struktur.
Räcker till ca (ett skikt)	
– 5 lit burk	40 – 55 m ²
– 1 lit flaska	7,5 – 11 m ²
Skiktjocklek	
– minimal	Sluten film
maximal	200 µm våt film
Applicerings-temperatur	+ 5 °C till + 25 °C
Blandningsförhållande	Klar att använda
Härddtid*	30 - 45 minuter

* Vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer innebär längre tider och högre temperaturer kortare tider.

Förbehandling av underlaget

- Underlaget måste vara stabilt, rent och torrt. Det ska vara helt fritt från färgrester och andra material, som till exempel lösningsbaserat klister. Underlagets temperatur måste vara över + 5 °C och under + 25 °C.

Applicering av PCI Gisogrund 303

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid applicering.

- 1 Rör om eller skaka förpackningen ordentligt före applicering.
- 2 Fördela primern i ett tunt skikt, korsvis på underlaget, med en gummiraka eller mjuk borste. Undvik pölbildning!
- 3 Lägg sedan beläggningen på den torra och härdade primern.
- 4 Tvätta redskap och behållare med vatten omedelbart efter användning. När produkten har härdat kan den inte längre tas bort med vatten.



1. Avlägsna material som kan minska vidhäftningen med rengöringsmedlet PCI Grundrent Intensiv.



2. Skaka PCI Gisogrund 303 noga före appliceringen och håll produkten på underlaget.



3. Fördela primern på underlaget med korsvisa rörelser.



4. Beläggning kan läggas på primern efter ca 30–45 minuter.

Observera

- Sulfitolubaserade limrester måste vara fullständigt avlägsnade innan PCI Gisogrund 303 kan appliceras.
- Skydda applicerad och härdad primer mot smuts.
- Om underlaget består av hydroforberade keramikplattor (till exempel Ceramic plus från Villeroy & Boch) måste ytbeläggningen avlägsnas genom slipning och noggrann rengöring.

Information för säker användning

Undvik ögon- och hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar. Dispersionen får inte torka in på huden. Intorkad dispersion avlägsnas med tvål och vatten. Vid risk för stänk ska ögonen skyddas. Vid ögonkontakt, skölj grundligt med vatten. Om ögonen förblir irriterade i mer än några minuter kontakta läkare och visa det här produktblad eller förpackningens etikett. Förvaras utom räckhåll för barn.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Utgåva 1/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB

PCI Sverige
Flöjelbergsgatan 8C
431 37 Mölndal, Sweden

Tel.: +46 (0)8-122 13 612
pci-sverige@pci-group.eu
www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.