

# RULLSPACKEL



*Anpassat för skarv och bredspackling  
Mycket lätt att applicera och fördela med roller  
Har en smidig konsistens*

Rullspackel är ett färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Det passar både till skarvspackling med iläggning av pappersremsa och till bredspackling på de flesta förekommande ytor så som gips, betong, glasfiberväv m m.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

## APPLICERA

Spacklet applicerar du med roller och gärna med förlängningsskaft, efterbearbetning görs med spackelspade, max 4 mm skiktjocklek.

Använd slippapper med kornstorlek 100-120 och använd andningsskydd vid slipning. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

## VIKTIGT

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*