



PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

PRODUKTDATABLAD

Version: 2024-08-23

BESKRIVNING AV PRODUKT

Neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador. Uppfyller krav enligt ISO 11600 25 LM.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämplig för ut- och invändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, våtutrymmen, metall- och glaskonstruktioner. Silikonfogen kan gulna i små fönsterlösa lokaler samt om den utsätts för ämnen som avges från målarfärg, trävirke etc. Detta gäller särskilt de ljusa färgerna. OBS! Får ej användas till akvarier

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling av fogytorna Fogytor och verktyg skall vara rena och torra. Metall och glasytor skall vara helt fria från fett. Avfettning skall ske med oljefritt lösningsmedel. Primerbehandling : Normalt behöver ej fogytorna primerbehandlas. Vid tveksamhet kontakta Bostik AB. Bottningsmaterial : Bostik Bottningslist. Viktigt är att fogmassan endast har vidhäftning mot fogens båda sidor och ej mot botten av fogen. Applicering : Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera och släta till fogen med fogpinne eller annat lämpligt verktyg, doppat i tvålsvatten. Fogdimensionering : Fogbredden bör på konstruktionsstadiet dimensioneras med hänsyn till fogens förväntade rörelse. En tumregel är att fogbredd/fogdjup bör förhålla sig 2/1. Rengöring : Ohärdad massa borttages med lacknåta. Härdad massa borttages mekaniskt.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik Varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Silikongummi
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Härdsystem	Neutralhårdande
Densitet	1,01 g/cm ³
Arbetstemperatur	+ 5°C till +40°
Brandfarlig	Nej
Lagring	18 mån i obruten förpackning och lagring i temperatur +5°C till +25°C.
Egenskaper efter applicering	
Klibbfri yta	ca 15 min. beroende på temperatur och luftfuktighet.
Hårdhet	ca 15° Shore A
Rörelseupptagning	±25% av ursprunglig fogbredd.
Elasticitetsmodul	ca 0,34 MPa vid 100% töjning
Temperaturbeständighet	-40°C till +120°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot UV-strålning och klimatisk påverkan.
Övermålningsbar	Nej
Kemikaliebeständighet	Mycket god mot de flesta kemikalier. Vid tvekan tag kontakt med Bostik AB.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

