


Avjämningsbruk

PCI Pericret[®]

till golv, väggar och tak



Användningsområde

- In- och utvändigt.
- Till golv, väggar och tak.
- Till betong, murverk, kalkcement- och cementputs.
- Till utlagning, avjämnning och putsning av väggytor.
- Under golvbeläggning som fallbyggnad och utjämning av betong och cementunderlag.
- Tjocklek om 3 - 30 mm. Lokalt i tjocklek upp till 50 mm.



PCI Pericret har en plastisk och smidig konsistens, som gör den lätt att applicera, i tjocklek om 3-50 mm.

Produktgenskaper

- **Snabbhärdande**, redan efter ca 2 timmar kan beläggning ske av keramiska plattor
- **Vattenfast och frostbeständig**, universalbruk för in- och utvändig användning
- **Plastisk och smidig konsistens**, mycket goda arbetsegenskaper
- **Härdar nästan utan krympspänningar**

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Specialcement med additiver
Komponenter	1-komponent
Konsistens	Pulverform
Färg	Grå
Förvaring	Torrt och svalt
Lagringstid	ca 6 månader, ingen permanent förvaring i över + 30 °C
Förpackning	25 kg säck av kraftpapper med polyeteninlägg Art.nr. / EAN-nr. 50194063 / 4083200036808

Användningstekniska data

Förbrukning	ca 1,3 kg/m ² per mm tjocklek
Förbrukning	25 kg säck räcker till ca:
- 3 mm tjocklek	6,4 m ²
- 10 mm tjocklek	1,9 m ²
- 20 mm tjocklek	1,0 m ²
Tjocklek	
– minimal	3 mm
– maximal	50 mm
Arbetstemperatur	+ 5 ° - + 25 °C underlagstemp
Vattenmängd	ca 4,8 - 5,0 lit/säck
Vilotid	ca 3 min
Arbetstid*	ca 30 - 40 min
Plattsättning efter *)	2 tim
Målning med: *)	
- silikat, kc-färg	4 tim
- dispersionsfärg	4 tim

*) vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer reducerar och lägre temperaturer förlänger tiderna.

Förbehandling av underlag

- Underlaget skall vara rent, fast och sugande. Det skall vara fritt från damm och skikt som kan äventyra vidhäftningen
- Starkt sugande underlag tex lättbetong skall grundas med PCI Gisogrund förtunnad med vatten 1:1 alt. med oförtunnad PCI Gisogrund Rapid. Alternativt kan underlaget förvattnas omsorgsfullt.

Applicering av PCI Pericret**Blandning**

- 1 Tillsätt 4,8 - 5,0 lit vatten per säck om 25 kg i ett blandningskärl.
- 2 Häll i pulvret och blanda till en klumpfri homogen massa med en långsamtgående bormaskin och blandarvisp.
- 3 Låt bruket vila i ca 3 minuter och rör om på nytt.
- 4 Dra först på ett tunt kontaktskikt på underlaget för bästa vidhäftning.
- 5 Därefter påförs omgående önskad mängd bruk till en tjocklek om 3 - 30 mm per skikt. Lokalt kan bruket läggas till 50 mm tjocklek.

6 När bruket har styvnat (ca 30 - 90 minuter beroende på tjockleken och temperaturen) bearbetas PCI Pericret med en fuktad filtbräda och glättas eventuellt med en putsbräda eller stålbrätt.

7 Vid höga temperaturer, påverkan av vind eller direkt solljus förvattnas underlaget och bruket skyddas mot för hastig uttorkning. Fukta med vatten och finspridarmunstycke eller täck ytan med PE-folie.

Observera

- Styvnat material får inte blandas med vatten eller nytt pulver.
- Verktyg och blandningskärl rengörs omgående med vatten.
- Härdat material kan enbart avlägsnas mekaniskt.

PrestandadeklARATION

PrestandadeklARATIONer, enligt Byggproduktdirektivet kan laddas ner på PCI:s hemsida, www.pci-augsburg.eu/dop.

Information för säker användning

PCI Pericret innehåller cement. Risk för allvarliga ögonskador. Risk för hudirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Bär skyddshandskar (t.ex. nitrilhandskar) och skyddsglasögon/visir. Undvik inandning av damm. Vid kontakt med ögonen: Spola försiktigt ögonen med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ur eventuella kontaktlinser. Fortsätt att spola. Kontakta eller uppsök snarast läkare. Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten och smörj därefter med en vårdande hudkräm (pH ca 5,5). Vid hudirritation: Kontakta eller uppsök läkare. Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen.

Produkten är inte brännbar. Därför krävs inga speciella åtgärder för brandskydd. Vattenföroreningsklass: 1 (självutvärdering).

Giscode ZP 1

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Utgåva 10/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel.. +46 (0)8 621 89 00
info@se.sika.com
www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.