



Timberex Satin Oil

Underhållsolja för tidigare oljade ytor



- Timberex Satin Oil används för underhåll av ytor behandlade med ofärgade Timberex Natural, Heavy Duty UV Plus.
- För pigmenterade slitna ytor kan även Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen (15-30% pigmenterad olja) användas.
- Baserad på naturlig vegetabilisk olja, tränger ner på djupet
- Snabb och enkel att använda.
- Kan användas på fläckar eller som underhåll av hela golvytor.
- Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, halktestad, uppfyller kraven för VOC 2010.



www.welinoco.com



Timberex Satin Oil

Underhållsolja för tidigare oljade ytor

STORLEKAR

1 liter och 5 liter

ÅTGÅNG

Satin Oil

15-20 m² per liter

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på behov av underhåll, träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

REDSKAP

- Tvättpäls + tvättpälshållare eller roller + rollertråg
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Brun och röd rondell
- Brunt/rött skurblock + hållare för bearbetning av kanter/hörn
- Luddfria bomullstrasor
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

PERIODISKT UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling

Förberedelser av ytan som ska behandlas

Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Rengöring

Använd Timberex Bio-C, se separat instruktion.

Applicering – Satin Oil

Var noga med att röra kontinuerligt i oljan och inte överdosera mängden olja.

1. Applicera underhållsoljan med tvättpäls eller roller.
2. Låt ytan stå fuktig i ca. 20 minuter och bearbeta sedan in oljan med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt maskin (150 varv) med röd rondell (större ytor). Vid kraftigt smutsad yta används brunt skurblock alternativt brun rondell.
3. Efter 10-15 minuter tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under rött skurblock med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
4. Låt torka 8-12 timmar.
5. Polera med rött skurblock (mindre ytor) alt. med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
6. Efter ca 4-6 timmar är golvet färdigt att använda.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, halktestad, uppfyller kraven för VOC 2010.



7 330088 103250

Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com