



Varu nr. 3 151 01 00

BITÅR FRÅN DOP

Tegeltyp / Kategori	U / 1			
Tillämpning	Tegel för användning i oskyddad murverk			
Geometri	G1	i överensstämmelse med EN 1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensioner, [mm]	ULT	Längd 468	Bredd 108	Höjd 38
Tolerans, [mm]	T1	Längd ± 9	Bredd ± 4	Höjd ± 2
Range, [mm]	Rm	Längd 18	Bredd 7	Höjd 4
Bruttodensitet	2000	kg / m ³		
Tolerans	D1	$\pm 10\%$		
Tryckstyrka, medel , minst	25	N/mm ²		
Tryckstyrka, normaliserad , minst	19	N/mm ²		
Vattenupptagning, maximala	13	Vikt%		
Frostbeständighet	F2	Frostfast		
Innehåll av löslig salter (Kategori)	S2			
Brandmotstånd	A1	innehåller < 1,0% organisk material		

YTTERLIGARE INFORMATION

Minutsugning, medelvärde \pm tolerans	1,4 \pm 0,5	kg/m ²
Exponeringsklass	MX3.2, MX4	
Vidhäftning	0,15	N/mm ² , tabellvärde, EN 998-2, anneks C
Åtgång vid 12 mm fog	42	stk / m ²
Antal per pall	50	stk
Syratvättning	Får inte syratvättas. Se anvisningar för rengöring av murverk på randerstegl.com	
Murbruksval	Murbruk väljs utifrån styrka, egenskaper och hållbarhet i överensstämmelse med statisk påverkan och exponeringsklass.	
Observera	Teglet är ett naturmaterial och det kan förekomma variationer i färg och struktur. Se därför prover eller referensbyggnader med aktuella tegelprodukter.	



HAMMERSHØJ TEGLVÆRK
TINDBÆKVEJ 16
8830 TJELE

Reviderad 13/07/2023

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg

Tlf: 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

RANDERS Tegl

SINCE 1911