AD.FINESS BLANK LACKFÄRG



Extremt tålig
Utmärkta appliceringsegenskaper
Hård och vacker yta

ad.finess Blank Lackfärg är en täckfärg av högsta kvalitet som passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och metallytor inomhus. Färgen är extremt tålig och har utmärkta appliceringsegenskaper samt ger en hård och vacker yta.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10

GLANS
Blank

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10˚C

TORKTID VID +23˚C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Avlägsna försiktigt smuts och damm från ytan som ska målas för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning.

NYTT TRÄ: Slipa lätt och grundmåla sedan med Milltex V-Slip Grundfärg.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Rengör med Alcro Målartvätt enligt instruktion.

YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER RENGÖRING: Mattslipa och grundmåla med Milltex V-Slip Grundfärg. Ytor i gott skick kan målas direkt med ad.finess Blank Lackfärg.

HÅL OCH SPRICKOR: Laga med Alcro Snickerispackel och slipa lätt innan grundmålning med Milltex V-Slip Grundfärg.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR: Slipa noga med fint sandpapper innan grundmålning med Milltex Häfta Grundfärg.

METALLYTOR SOM ÄR FRIA FRÅN ROST: Grundmåla med Milltex Häfta Grundfärg.

MÅLA

Färgen rörs om väl från botten och målas flödigt med en pensel eller spruta. Vid målning på en större ytor rekommenderas strykning med roller och därefter slätning med en bred pensel.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

SKÖTSELRÅD

Vid behov, tidigast efter ca 1 månad från målning: Ytorna rengörs med en mjuk borste, svamp eller rengöringsduk och neutralt diskmedel (pH 6-8). Rengör mycket smutsiga ytor med svagt alkaliskt tvättmedel (pH 8-10) och t.ex. rengöringsduk eller svamp. Skölj ytan noggrant.

Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter en månad under normala förhållanden, därför måste ytorna hanteras försiktigt under ett par veckor. Om ytorna behöver rengöras strax efter avslutad målning, rengör dem lätt med en mjuk borste eller fuktig rengöringsduk.

VIKTIGT

Måla inte vid lägre temperatur än +10˚C.

Ytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän tidigast tre dagar efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet

Alcro Panelgrund bör inte användas som grundfärg under ad.finess Lackfärg.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 250225

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO