Lerputs Grov

- Lågt klimatavtryck
- Ger ett jämnt inomhusklimat
- Brandsäkert

OM PRODUKTEN
Weber Lerputs grov är ett utstockningsbruk baserat på lera och sand. Bruket används på invändiga ytor och kan appliceras både för hand eller med spruta. Lerputs har många tekniska fördelar jämfört med KC-baserade putsbruk. Bland annat mycket bra brandbeständighet samt fuktutjämnande egenskaper. Bruket kan appliceras på de flesta underlag. Om dålig vidhäftning befaras bör putsen förankras mekaniskt med stålnät eller glasfibernät.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används inomhus på väggar av murverk, betong, gips eller trä.

UNDERLAG
Murverk, betong, trä, skivmaterial

BEGRÄNSNINGAR
- Ej för utvändigt bruk.

BRA ATT VETA
Bruket torkar istället för att härda. Det innebär att ytan kan fuktas upp igen för att bearbeta ytan.

TEKNISK SPECIFIKATION

Blandningstid	7-10 minuter i långsamtgående blandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare.
Bindemedel	Lera
Ballast	3 mm
Maskin och utrustning	Kan blandas i planblandare och pumpas med P25
Lagring	Lagras tort.
Förpackning	20 kg säck, storsäck, löst
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A3	0,046 kg CO_2e/m^2

FÖRBEREDELSER
Stålnät kan appliceras innan putsen påförs.

FÖRBEHANDLING
På underlag med dålig vidhäftning rekommenderas mekanisk förankring.

BLANDNING
Blanda med ca 4 liter vatten per 20 kg säck.

ANVÄNDNING
Applicera bruket för hand eller med spruta till ca 10 mm. Stocka av ytan och lämna en plan men grov struktur.

EFTERBEHANDLING
När bruket har torkat och spruckit klart appliceras ett tunnt lager med Lerputs fin.

ÅTERVINNING
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

www.weber.se

2025-04-09