



BOSTIK

FP 340 Pipe Wrap

EXPANDERBAR GRAFITREMSA

2024-07-04

FÖRDELAR

- CE-märkt
- Upp till 4 timmars brandmotstånd
- Testad för brandtätning i flertalet konstruktioner
- Hög ljudisolering
- Enkel att installera

PRODUKTBESKRIVNING

Bostik FP 340 Pipe Wrap är en flexibel remsa som expanderar vid brand. Varje rörremsa består av grafitbaserat material som expanderar vid värme och stänger glipan mellan röret och hålgenomföringen. Rörremsan ska vara installerad hela vägen runt röret och hålls fast med tejp. Glipan runt rörremsan tätas med Bostik FP 320 Fire Batt och Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic.

ANVÄNDNING

Bostik FP 340 Pipe Wrap är designad för att upprätthålla brandmotståndet i brandklassade väggar när dessa bryts av hålgenomföringar. Bostik FP 340 Pipe Wrap förhindrar spridning av värme, rök och brand till intliggande rum.

PRODUKTEGENSKAPER

- Testad enligt EN 1366-3
- CE märkt enligt ETAG 026-2
- Upp till 4 timmars brandmotstånd
- För plaströr och metallrör som är isolerade
- För plaströr med kablar
- Testad för PVC-U, PVC-C, PE (LD-PE, MD-PE-HD-PE), ABS, SAN+PVC och PP rör
- Testad för U/U rör
- Testad för brandtätning för många olika typer av konstruktioner
- Enkel att installera
- Hög ljudisolering
- Ej övermålningsbar
- Lång lagringstid



BRUKSANVISNING

Installera rörremsan runt röret och fäst den med tejp så tight som möjligt för att undvika glipor mellan rörremsan och röret. För väggar är det viktigt att använda rörremsan på båda sidor av väggen, endast undersidan av remsan ska vara synlig. Bostik FP 340 Pipe Wrap kan installeras med Bostik FP 320 Fire Batt. Skär ett hål i brandskivan för hålgenomföring, något större än röret. Glipan mot rörremsan tätas med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidorna.

Se installationsguide och ETA innan installation för att säkerställa att rätt brandmotstånd erhålles.

LJUDISOLERING

- Bostik FP 340 Pipe Wrap installerad i Bostik 320 Fire
Batt: 55 db RW

Värdet på ljudisoleringen är enbart för brandsystemet, inte för de andra byggelementen i konstruktionen. Ljudisoleringen är testad enligt EN ISO 10140-2.

BEGRÄNSNINGAR

Använd inte Bostik FP 340 Pipe Wraps i golv

HÅLBARHET

Obegränsad om den lagras i temperaturer mellan +5 and +30°C.

TEKNISK DATA

Bas	Grafitmaterial insvept i plast
Godkännande	ETAG 026-2
Expansion	28:1
Expansionstryck	55 N
färg	Vit plast med grafitmaterial
Grafit vikt	1.3 kg/m ² per mm tjocklek
Grafitdensitet	1300 kg/m ³
Expansionstid	Mindre än 10 minuter
Dimensioner och artikelnummer	Ø55mm (30614863), Ø82mm (30614864), Ø110mm (30614865), Ø125mm (30614866), Roll 50mmx25m (30615057), Roll 75mmx25m (30615056)



FOG &
BRANDSKYDDS
FÖRETAGEN

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

