Pro Window

Produktbeskrivning

Halvmatt fyllig täckande fönsterfärg. Ger en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Kan också användas till andra snickerier utvändigt och på korrosionsskyddat järn och metall. Produkten är lätt att applicera och torkar snabbt. Hämmar tillväxt av mögel och svamp på ytan.



Märkningar

Användning

På foder, fönster och dörrar.
Kan i samband med behandling av fönster och dörrar även användas på insidan.
Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.
Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.
Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Lössittande trälasyr och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett, kritande material och alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.
Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.
Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.
Blanka, tidigare behandlade ytor ska mattslipas.
Nytt, däribland impregnerat trä, eller rent rengjort trä grundas med grundolja.
Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Applicering
Pensel eller roller.
Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Gott att veta
Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Förväntat resultat
Halvblank, täckt, hård och robust yta.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skikttjocklek, arbetets utförande och exponering.
Kritande från starka kulörer kan förekomma vid överskottspigment
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.
Kontakt mot annan yta innan färgen är fullständigt härdad kan orsaka klibbning.
Kontakt mot mjukad PVC-tätningsremsa orsakar klibbning.

Rengöring och underhåll
Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med trallrent.
Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med algborttagningsmedel.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	36
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Lång räckviddsförmåga (m2/l)	10
Kort räckviddsförmåga (m2/l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

februari 2026

Ersätter TDS version

december 2025