

Tekniskt datablad

WD205

WOOD ADHESIVE INDOOR

Trälim Inne

11-02-2026 / V 1

Beskrivning

Termoplastiskt PVAc-lim för inomhusbruk. Ger en transparent limfog med hög draghållfasthet. Snabbhärdande genom torkning.



EPD[®]
THE OPERATIONAL EPD SYSTEM



Funktioner och Fördelar

- Allroundlim för trä inomhus
- Mycket god vidhäftning mot trä och träfiber.
- Transparent efter härdning
- Snabbtorkande.
- Övermålningsbar
- Hög draghållfasthet
- Uppfyller kraven för grupp D2 enligt EN 204/205.

Användningsområde

Idealiskt för all trälimning inomhus som t.ex. block, fog, tapplimningar (stolsben m.m.), skarvlimning av virke, montering och kantlistning av trä. Även god vidhäftning mot papp och kartong. Limmet fungerar även bra för maskinell limning.

Förpackning

250 ml flaska (12/kartong)

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

Tillgänglig kulör

Vit

Hållbarhetstid

24 månader

Förvaring

+10°C till +25°C. Skyddas mot frost.

Certifikat & Godkännanden

EPD, Svanen listad, Basta betyg ALFA 39/39, BVB Accepteras.

Tekniskt datablad

WD205

WOOD ADHESIVE INDOOR

Tekniska egenskaper

Viktorrhalt		ca. 45 %
Kemisk bas för limmet	Typ: Lösningsmedel:	1-komponent vattenburet PVAc-lim Vatten
Densitet		ca. 1,0-1,1 kg/l
Öppentid		ca 8-10 min vid 20°C
Härddningstryck		5-10 min. vid +20°C
Appliceringsstemperatur		Ej under +10 °C
Temperaturbeständighet		-30 °C till +80 °C
Förvaringstemperatur		+10°C till +25°C.
Förvaring		24 månader i väl tillsluten förpackning.
Förberedning av underlag		> +10 °C.
Kulör		Transparent
Konsistens	Konsistens Viskositet	Lättflytande 12 000 – 18 000 mPas (25 °C)

Riktlinjer för användning

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Förberedelse av underlaget

Underlaget ska vara rent och torrt. Det är viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +10 °C.

Förberedelse

Om ett tunnare lim önskas kan limmet förtunnas med vatten.

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Det är viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +10 °C.

Applicering

Skaka limmet noga.

Sprid limmet jämnt på ena eller båda ytorna med pensel, spackelspade, limvals eller tryckanläggning.

Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet.

Dubbellingning rekommenderas för hårda träslag, förfog och kantlimningar.

Sätt ytorna i press med skruvtvingar eller limpress. Presstryck 2-4 kg/cm².

Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering. Presstiden är beroende av träets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

Presstid:

5-10 min. vid +20°C, jämnt, hyvlat trä. Trä med tät fiberstruktur eller spänningar kräver fördubblad presstid.

Även presstemperaturen samt träets porositet och fuktkvot påverkar tiden.

Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering.

Tekniskt datablad

WD205

WOOD ADHESIVE INDOOR

Rengöring av verktyg

Ej härdat lim avlägsnas med vatten. Om härdat, mekanisk rengöring.

Åtgång

ca 150 g/m² vid enkelspridning

Observera

Förvarat lim skall skyddas mot frost.

Vid tapplimningar skall limmet påföras tapp såväl som hål.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälsa- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Certifikat

