

Tekniskt datablad

WD206

WOOD ADHESIVE WINTER

Trälim Vinter

11-02-2026 / V 1

Beskrivning

WD206 är ett frysskyddat termoplastiskt trälim baserat på modifierad PVAc-dispersions avsett för enkla limningar. Härdar genom torkning. Limmet har god vidhäftning mot alla träslag. God fuktbeständighet. Antifrostmedel gör att limmet kan transporteras och lagras ner till -40°C.



EPD®
THE OPERATIONAL EPD SYSTEM



Funktioner och Fördelar

- Ger en limfog med hög draghållfasthet
- Mycket god vidhäftning mot trä/träfiber
- Tål transport och lagring i kyla
- Snabbtorkande
- Övermålningsbar
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2
- Antifrostbehandlat, limmar ner till -10°C
- Kan lagras ner till -40°C

Användningsområde

Rekommenderas till de flesta förekommande typer av montering till exempel foglimning, tapplimning, fanering, ramlitstillverkning mm inomhus eller i fuktskyddad miljö ned till -10 °C.

Limmet lämpar sig också för många andra material på cellulosabas, till exempel papp, kartong, textilier, träfiberplattor mm.

Förpackning

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

Tillgänglig kulör

Gråbeige

Hållbarhetstid

24 månader

Förvaring

I väl tillsluten förpackning.

WD206 är ej frostkänsligt och tål lagring och transport ner till -40°C.

Omröres/ skakas efter upptining innan användning.

Tekniskt datablad

WD206

WOOD ADHESIVE WINTER

Certifikat & Godkännanden

Svanen listad, Basta 35/35, BVB Undviks, Sundahus B

Tekniska egenskaper

Vikttröhalt	ca. 44 %	
Kemisk bas för limmet	1-komponent vattenburet PVAc-lim	
Densitet	ca. 1,1 kg/l	
Öppentid	Sammanfogas inom 5–10 min	
Härddningstryck	ca 20 min. vid +20°C	
Appliceringsstemperatur	-10°C till +30°C	
Temperaturbeständighet	-30 °C till +60 °C	
Kulör	Opak	
Konsistens	Viskositet	ca 13 000 mPas (25 °C)

Riktlinjer för användning

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra. Limmet ska vara rumstempererat.

Applicering

Skaka limmet, extra noggrant om limmet varit fryst.

Sprid limmet jämnt på ena eller båda ytorna med pensel, tandad spackelspade, vals eller limspridare.

Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet. Dubbellimning rekommenderas för hårda träslag, fog- och kantlimningar.

Presstryck 2–6 kg/cm², vid maskinpress 5–6 kg/cm²

Inom 5-10 minuter, sätt ytorna i press med skruvtvingar eller limpress.

Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering. Presstiden är beroende av träslets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

Presstid:

ca 20 min. vid +20°C, jämnt, hyvlat trä. Vid lägre temperatur krävs längre presstid. Även träslets porositet och fuktkvot påverkar tiden. Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering.

Rengöring av verktyg

Vått lim avlägsnas med vatten. Om härdat, mekanisk rengöring

Tekniskt datablad

WD206

WOOD ADHESIVE WINTER

Åtgång

ca 180 - 200 g/m² vid enkelspridning

Observera

Limmet skall ej förtunnas.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälsa- och säkerhetsföreskrifter

Brandfarligt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Certifikat

