PRODUKTBLAD

NHL KALKBRUK (KKH) 50/50/575

TÄNK PÅ!

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du arbetar med produkten, och läs säkerhetsdatablad.

Åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Är du osäker på materialval eller förutsättningar ta kontakt med oss.



Scankalk NHL Kalkbruk 50/50/575 är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydratkalk och hyrdraulisk kalk. Produkten är ett färdigblandat KKh kalkbruk och skall endast tillsättas vatten vid användning. Kalkbruket är klassicficerat och överensstämmande med EN 998-1 och EN 998-2:2016.

Scankalk NHL Kalkbruk 50/50/575 är ett svagare kalkbruk (NHL 2) framtaget för både renovering och restaurering men även nyputsning. Produkten har en hög naturlig vidhäftning.

Passar vanligtvis bra som utstockning/finputsning? Är även idealisk för äldre tegelbyggnader med porösare tegelsorter och svagare underlag.

Förarbete:

Scankalk NHL Kalkbruk skall förvaras torrt och får inte användas vid temperaturer under 5 grader. Underlaget skall förvattnas och vara något sugande. Blandning sker bäst med tvångsblandare.

För att uppnå korrekt blandning rekommenderas att alltid blanda i minst 15-20 minuter. Tillsätt ca 4,5 liter vatten/säck, och blanda till homogen konsistens. Bruket skall användas inom 2 timmar.

Utförande:

Produkten kan både putsas manuellt eller med maskinell pump och spruta.
Tänk på att inte lägga tjockare putsskikt än ca. 3 x ballaststorleken per påslag.

Om flera skikt skall påföras måste alltid förvattning ske mellan påslagen. Det föregående putsskiktet skall då även hunnit torka ut. Arbeta inte vid temperarurer under +5 grader samt över +40 grader.
Tänk på att alltid hålla putsytan fuktig under härdning. Skydda mot sol, vind och vatten.

Färdigstᵃ ll putsytor med Scankalk Sandkalk eller Kalkmjölk och Kalkvatten

KONTAKT

Brukspecialisten AB
www.brukspecialisten.se