

NHL KALKBRUK (KKH) 35/65/500

0-1 mm, 0-3 mm, 0-4 mm

TÄNK PÅ!

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du arbetar med produkten, och läs säkerhetsdatablad.

Atgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Är du osäker på materialval eller förutsättningar ta kontakt med oss.



Scankalks NHL Kalkbruk 35/65/500 i fraktion 0-1, 0-3, 0-4 mm är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydratkalk och hydraulisk kalk. Produkten är ett färdigblandat KKH kalkbruk och skall endast tillsättas vatten vid användning. Kalkbruket är klassificerat och överensstämmande med EN 998-1 och EN 998-2:2016.

Scankalks NHL Kalkbruk 35/65/500 är ett normalstarkt kalkbruk framtaget för både renovering och restaurering men även nyputsning. Produkten har en hög naturlig vidhäftning.

Passar vanligtvis bra som grundningsbruk och grovputsning/utstockning. Fungerar även för uppmurning av murverk. Är även idealisk för läggning av tegelgolv

Förarbete:

Scankalk NHL Kalkbruk skall förvaras torrt och får inte användas vid temperaturer under 5 grader. Underlaget skall förvattnas och vara något sugande. Blandning sker bäst med tvångsblandare.

För att uppnå korrekt blandning rekommenderas att alltid blanda minst i 15-20 minuter. Tillsätt ca 4,5 liter vatten/säck, och blanda till homogen konsistens. Bruket skall användas inom 2 timmar.

Utförande:

Produkten kan både putsas manuellt eller med maskinell pump och spruta. Tänk på att inte påföra tjockare putsskikt än 3 x fraktionen per påslag, samt max. 9 mm per dygn.

Om flera skikt skall påföras måste alltid förvattning ske mellan påslagen. Det föregående putsskiktet skall då även hunnit torka. Arbeta inte vid temperaturer under +5 grader samt över +40 grader. Tänk på att alltid hålla putsytan fuktig under härdning. Skydda mot sol, vind och vatten.

Färdigställ putsytor med Scankalk Sandkalk eller Kalkmjölk och Kalkvatten

KONTAKT

Brukspecialisten AB
www.brukspecialisten.se



The natural Choice