



PRIMER 5075

PRODUKTDATABLAD

2026-08-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komponent härdande primer för Bostik polyuretanfogmassor, hybrid-/SMP-/MS-fogmassor och silikonfogmassor och för att minimera risken för blåsbildning vid fogning mot porösa material.

Betong, trä (även feta träslag såsom teak), metaller och många plaster. Härdningen sker under inverkan av luftens fuktighet och ger en väderbeständig förankring mot underlaget. Primern binder även kemiskt mot fogmassan.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För primning före fogning med polyuretanfogmassor, hybrid-/SMP-/MS-fogmassor och silikonfogmassor mot porösa ytor såsom betong, tegel, sten och trä. Speciellt feta träslag som t ex teak är viktigt att förbehandla. Primern fungerar även bra mot många metaller och plaster, dock bör prov utföras.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara torra samt fria från damm och smuts. Applicera med pensel på fogytorna tills underlaget är mättat. På mycket sugande och porösa underlag kan det vara nödvändigt med 2 behandlingar. Låt torka (tidsintervall vid 23°C) minst 30 minuter eller tills ytan känns helt torr och maximalt 4 timmar före fogning. OBS! Primern mörknar genom påverkan av ljus och kan missfärga ljusa ytor, vilket bör beaktas vid applicering. Förpackning som öppnats upprepade gånger gulnar starkt. Detta innebär att primern inte skall användas.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Konsistens	Tunnflytande
Härdsystem	Torkande och härdande
Densitet	ca 0,9
Torrhalt	ca 30%
Lösningsmedel	Xylen, MEK
Förtunning	Får ej förtunnas
Brandfarlig	Ja
Flampunkt	+1°C
Lagringstid	9 månader i oöppnad förpackning
Färg	Transparent, gulaktig
Täckförmåga	ca 100 lpm fog/liter

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

