STIX P956 2K

2-KOMPONENTS PU-LIM AVSETT FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK

2026-10-22

FÖRDELAR/EGENSKAPER

- ✓ Hög skjuvstyrka
- ✓ Fukt- och värmetåligt
- ✓ Kraftigt initialt klibb
- ✓ Hög torrhalt
- ✓ Lösningsmedelsfritt





ANVÄNDNINGSOMRÅDE

PRODUKTBESKRIVNING

STIX P956 2K är ett 2-komponents lösningsmedelsfritt PU-lim med brett användningsområde lämpat för ytor där det ställs höga krav på hållfasthet och vattenfasthet på den härdade limfogen. Lämplig både för både inomhus- och utomhusbruk.Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1.

ANVÄNDNING

Lämpar sig för limningar av de flesta byggmaterial. Speciellt lämpligt vid limning av gummigolv med slipad baksida på utsatta golv i offentlig miljö. Fungerar även för limning av ytbeläggningar av minigolfbanor och konstgräs.

Rekommenderade material:

- ✓ Gummimaterial över 3,5 mm, inomhus och utomhus
- ✓ PVC
- ✓ Trä
- ✓ Aluminium
- ✓ Galvaniserat stål
- ✓ Halvhårda plattor
- ✓ Sten- och cementbaserade material
- ✓ Ytbeläggning för minigolfbanor

PRODUKTINFORMATION

ART NR.	FÖRPACKNING	VOLYM	EAN
30619434	8 kg	4,7 l	7311020081072

PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Blandning: gulaktig Komponent A: beige Komponent B: brun
Densitet	1,7 kg/liter (del A + del B)
Bindemedel	Polyuretan med isocyanathärdare
Monteringstid*	10 minuter
Öppentid*	45 min
Gångbar	12 timmar
Härdningstid	24 timmar
Limåtgång	2-4 m^2/L
Arbetsförhållanden	Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Lagringsbeständighet	12 månader vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.
Miljö och hälsa	Innehåller isocyanater – beakta AFS

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan



APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. För gummimaterial gäller max 85% RF på golv. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C.

BRUKSANVISNING

Förpackningen för STIX P956 2K består av två delar. Den undre delen innehåller bas-komponenten. Den övre delen innehåller härdaren. Mängderna i respektive del är avpassade för varandra så att den färdiga blandningen får rätt proportioner. Tillsätt härdaren till basen och blanda med en lågvarvig borrmaskin med propellervisp tills färgen är homogen.

APPLICERINGSMETOD

1. Applicera limmet med en tandad spackel i de mängder som föreskrivs för respektive material. Limmet måste användas inom 40 minuter efter blandning. **2.** Lägg ner golvmaterialet i limmet och pressa fast noga. Eventuellt limspill torkas omedelbart bort. **3.** Gnid fast golvmaterialet med lämpligt verktyg. Var extra noga vid fogar. Golvmaterial med stora spänningar kan behöva belastas med sandsäckar.

FÖRBRUKNING

400-1200 g/m² beroende på underlag och val av appliceringsmetod;
A2 ca 400-450 g/m²
B1 ca 500-750 g/m²
B2 ca 1000-1200 g/m²

LAGRINGSTID

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10°C och +20°C. Förvaras frostfritt.

RENGÖRING

Lacknafta innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt.

SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkompligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

ANSVAR

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Art. nr: XXXXX/2021-03

BOSTIK SERVICE
info.se@bostik.com
www.bostik.se

